



**Attestazione di conformità degli aggregati secondo la norma
UNI EN 13242**
**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in
opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade**

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.
Via G. Di Vittorio, 2 - angolo Via Grandi, 1
I-42046 Reggiolo RE

Unità produttiva di SALVATERRA Via Reverberi 99 I-42010 Salvaterra - RE

	Organismo d'ispezione: 0948	Sistema di attestazione	2+	Cava di provenienza: VIGNA SALVATERRA - RE
	Anno di affissione: 11			Descrizione petrografica UNI EN 932-3
	N° Certificato: 0948-CPD-0003			

Denominazione commerciale	Dimensione	Categoria UNI EN 933-1	Tolleranza	Forma dei granuli	Indice di appiattimento UNI EN 933-3	Indice di Forma UNI EN 933-4	Passante allo 0,063 mm UNI EN 933-1	Equivalente in sabbia UNI EN 933-8	Valore di blu UNI EN 933-9	M. volumica del granulo UNI EN 1097-6	Assorbimento UNI EN 1097-6	Sostanze organiche UNI EN 1744-1	Los Angeles UNI EN 1097-2	Res. usura Micro Deval UNI EN 1097-1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	Res. Abrasione superficiale UNI EN 1097-8	Res. gelo e disgelo UNI EN 1367	Reattività alcali-silice UNI EN 8520	Contento di ioni cloro UNI EN 1744-1	Solfati solubili in acido UNI EN 1744-1	Zolfo totale UNI EN 1744-1	Emissione di radioattività	Sostanze pericolose D.M. 186
Ghiaia vagliata 20/40	20/40	G _C 80/20	GT _{NR}	N	20	20	f ₂			2,66	WA ₂₄ 2				C _{NR} /100			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 4/8	4/8	G _C 80/20	GT _{NR}	F	20	20	f ₂			2,70	WA ₂₄ 2		25		C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 6/12	6/12	G _C 80/20	GT _{NR}	F	20	20	f ₂			2,69	WA ₂₄ 2		20		C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 10/20	10/20	G _C 80/20	GT _{NR}	F	20	20	f ₂			2,70	WA ₂₄ 2		20	25	C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 16/32	16/32	G _C 80/20	GT _{NR}	F	20	20	f ₂			2,69	WA ₂₄ 2				C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 32/63	32/63	G _C 80/20	GT _{NR}	F	20	20	f ₂			2,70	WA ₂₄ 2				C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Compattato 0/20	0/20	G _A 80	GT _{ANR}	F	20	20	f ₇	34	0,8	2,68	WA ₂₄ 2	1	30		C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Compattato 0/40	0/40	G _A 80	GT _{ANR}	F	20	20	f ₅	33	0,8	2,69	WA ₂₄ 2	1	30		C ₉₀ /3			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Misto tondi 11/32	11/32	G _C 80/20	GT _{NR}	N	20	20	f ₂			2,63	WA ₂₄ 2,4		40		C _{NR} /100			Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti
Sabbietta cono-lessa 0/1	0/1	G _F 85	GT _{FNR}	N			f ₇	58	2,0	2,68	WA ₂₄ 2	1						Non reattivo		AS _{0,2}	S ₁	<1Bq/kg	Non presenti

Note: ■ = Nessuna prestazione determinata; N.R.= Non richiesto; * = n° vetrino colorato di riferimento.

Determinazioni non applicabili: Contenuto di conchiglie; Resistenza all'urto; Resistenza abrasione pneumatici chiodati; Stabilità di volume.

Data: 28/06/2011